

Паспорт качества

ДИОКСИД ТИТАНА РУТИЛЬНЫЙ R-216

Страна происхождения: Китай

Партия : 210312


Characteristics Характеристики	Showing / Значение	
	Qualified По сертификату	Test results По результатам анализа
Appearance / Внешний вид	white powder Белый порошок	
Content TiO ₂ , %, min Содержание основного вещества TiO ₂ , %, не менее	92.0	92.2
Brightness / Белизна условные единицы	95.00	95.3
Content TiO ₂ , %, min Содержание TiO ₂ рутильной формы, %, не менее	98.00	98.1
Specific gravity, g/cm ³ Плотность, g/cm ³	4.10	4.10
pH value / pH водной суспензии	6.5-8.0	7.5
Oil absorption g/100g max Маслоёмкость, г/100 г пигмента, не более	23	21
Sieve residue (45 µm), max Остаток на сите с сеткой 0045, %, не более	0.05	0.04
Tinting strength ,Reynolds number/ Интенсивность цвета	1720min	1750
Matter volatile at 105 ° / Летучесть при 105 °	0.50max	0.39

С наилучшими пожеланиями и надеждой на долгосрочное сотрудничество,

Горав Суд – Генеральный директор
ООО «КЕМПАРТНЕРС»

Т/ф +7 495 710-8642 (многоканальный)

 ДОВЕРЕННОСТИ
 АГ 7800847
 ОТ 14.10.21
 ТОРАЧЕНКО В.С.



Russian Office

7, Bolshoy Stirochenovskiy lane
 Moscow, 115054, Russia
 Phone: +7 495 710 86 42
 Fax: +7 495 710 86 37
 E-mail: chempartners@propartners.ru

SAI ChemPartners India Pvt. Ltd.

203, Jyoti Shikhar Tower
 District Center Janak Puri
 New Delhi, 110058, India
 Tel: +91 11 455 78 142
 Fax: +91 11 455 78 143

ChemPartners Orient, China

Room 3203, Building 12, 39
 East 3-rd Ring Road Central
 Chaoyang District, Beijing, 100022, China
 Phone: +86 134 88732273,
 Fax: +86 10 58695218 (ext. 108)

ChemPartners Hong Kong Ltd.

36-lh Floor, Tower Two,
 Times Square, 1 Matheson Street,
 Causeway Bay, Hong Kong
 Phone / Fax : +86 134 88732273
 www.propartners-group.com